



# Sika® Resana Ya!

Resanador acrílico flexible base agua para interiores y exteriores.

<b>Descripción</b>	Resanador acrílico base agua de baja contracción y flexible súper ligero para interiores y exteriores	
<b>Usos</b>	<p>Para resanar y rellenar en superficies de concreto, mortero, pastas acrílicas, yeso, aplanados, panel de yeso y madera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orificios y huecos en muros interiores y exteriores así como en plafones.</li> <li>■ Cuarteaduras.</li> <li>■ Desprendimientos.</li> </ul>	
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Resanador flexible.</li> <li>■ Baja contracción y sin agrietamientos dependiendo de las dimensiones de los orificios a rellenar (aplicar espesor máximo de 1 cm por capa).</li> <li>■ Se aplica en una sola mano.</li> <li>■ Excelente adherencia.</li> <li>■ Tixotrópico, se puede aplicar sobre cabeza.</li> <li>■ Acabado liso.</li> <li>■ Resistente al contacto con la humedad.</li> <li>■ Se puede pintar después de formar película.</li> <li>■ Se puede aplicar sobre diferentes sustratos (se recomienda hacer pruebas previas a la aplicación).</li> <li>■ Se adapta a múltiples formas.</li> <li>■ Fácil de aplicar.</li> <li>■ Libre de solventes</li> </ul>	
<b>Datos Técnicos</b>	<b>Composición química / color:</b>	Resanador acrílico flexible súper ligero color blanco
	<b>Tiempo de secado inicial:</b>	De 20 min a 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente y la H.R.
	<b>Tiempo de secado final:</b>	7 días dependiendo de la temperatura ambiente y H.R.
	<b>Porcentaje de sólidos:</b>	Aprox. 36% +/- 1

Sika®Resana Ya!

FECHA, Agosto 2015

Identificación no. 437427, 437428

Sika Mexicana S.A de C.V  
Carretera libre a Celaya Km 8.5  
Corregidora Queretaro

---

## Aplicación

### *Calidad de la superficie:*

La superficie debe estar sana, limpia, seca y libre de contaminantes que puedan afectar el desempeño y adherencia del producto.

### *Preparación de la superficie:*

Todas las partículas sueltas, restos de desmoldantes, partes mal adheridas, lechada y restos de pintura se deberán eliminar por medios adecuados, ya sea mecánicos o manuales. Para mejorar la adherencia y evitar el agrietamiento se recomienda sellar la superficie a reparar o resanar con **Sikalatex® -N** (5 x 1) agua:producto.

### *Aplicación del producto:*

Viene listo para usar no se tiene que mezclar ni hay que añadir agua.

Aplicar el **Sika® Resana Ya!** Sobre la superficie limpia con una espátula o llana flexible ejerciendo presión sobre el área que se va a reparar o resanar.

Se puede pintar inmediatamente, ya que seco superficialmente. Se recomienda sellar con **Sikalatex® -N** (5 x 1) agua:producto antes de pintar.

Se puede lijar para darle acabado una vez que ya este seco totalmente

---

## Consumos / rendimiento

Como Resanador aplicado a 1 mm de espesor de 0.8 a 1.0 L / m<sup>2</sup> dependiendo la rugosidad de la superficie.

Para relleno de orificios y huecos variado dependiendo de las dimensiones.

---

## Limpieza de Herramientas

Deben lavarse con agua antes de que el producto endurezca.

---

## Condiciones de Aplicación/ Limitaciones

Temperatura de Aplicación:

Material, sustrato y temperatura ambiente: 5 °C a 35°C

Humedad del Sustrato:

El sustrato debe estar seco (contenido máximo de humedad 4%), saturar sólo superficialmente.

- El **Sika® Resana Ya!** Después de abrir y cerrar su envase varias veces se puede resecar por lo que se recomienda agregar agua hasta un máximo del 1% del producto.
- El **Sika® Resana Ya!** viene listo para usar por lo tanto no se tiene que diluir.
- Evitar el contacto con el polvo que se desprende si se lija el **Sika® Resana Ya!**
- El **Sika® Resana Ya!** No se recomienda para aplicarse sobre superficies de metal o plástico.

Si esta en contacto con humedad constante se puede remulsificar

Sika Mexicana S.A de C.V  
Carretera libre a Celaya Km 8.5  
Corregidora Queretaro

Sika® Resana Ya!  
FECHA, Agosto 2015  
Identificación no. 437427, 437428

CONSTRUYENDO CONFIANZA



---

## Medidas de seguridad y desecho de residuos

- Para prevenir sensibilización y reacciones alérgicas se recomienda utilizar ropa de trabajo, guantes y anteojos protectores durante su manejo.
- En caso de contacto con la piel lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón, quite la ropa empapada o manchada, no deje secar el producto y acuda al médico. En caso de contacto con los ojos, lave en seguida con agua abundante durante 15 minutos y consulte la médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite inmediatamente ayuda médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

---

## Almacenamiento

15 (Meses) meses a partir de la fecha de elaboración, si se almacena en su empaque original sellado, en lugar seco, bajo techo, a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

---

## Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en [www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx) . Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

## PARA MAS INFORMACIÓN:

**Sika responde**  
**01 800 123 SIK**  
7 4 5 2  
[soporte.tecnico@mx.sika.com](mailto:soporte.tecnico@mx.sika.com)  
[sika.responde@mx.sika.com](mailto:sika.responde@mx.sika.com)  
**[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)**

Sika Mexicana S.A de C.V  
Carretera libre a Celaya Km 8.5  
Corregidora Queretaro

Sika® Resana Ya!  
FECHA, Agosto 2015  
Identificación no. 437427, 437428

**CONSTRUYENDO CONFIANZA**

